

Productgegevensblad

Fentrim[®] 20

Geactualiseerd op: 29.10.2024

Op de markt gebracht door: SIGA

Applicatie- en installatie-instructies: zie handleiding

Opbouw: overpleisterbare speciaalfolie-/vlies-combinatie van PO met SIGA-high performance lijm

Verpakkingseenheid:

Fentrim 20 100 mm	6 Rollen / Karton
Fentrim 20 150 mm	4 Rollen / Karton
Fentrim 20 200 mm	2 Rollen / Karton
Fentrim 20 50/85 mm	6 Rollen / Karton

Kenmerken:

		Normen	Eenheden	Waarden
Massa	lengte / breedte		m	25 / 0.1 25 / 0.135 25 / 0.15 25 / 0.2
Temperatuurbestendigheid			°C	-40 °C tot +100 °C
Verwerkingstemperatuur			°C	vanaf -10 °C
Diffusie-equivalente luchtdikte sd		EN 1931	m	20
Trek- rekgedrag Maximale trekkracht	in de lengte dwars	EN 12311-1	N/50mm	220 140
Trek- rekgedrag Rek bij maximale trekkracht	in de lengte dwars	EN 12311-1	%	70 80
Brandgedrag		EN ISO 11925-2	klasse	E
Luchtdoorlatendheid (verbindingsvoeg van component)		EN 12114	m ³ /(hmdaPa ^{2/3})	Luchtdicht (a < 0,1)
Bestendigheid tegen veroudering	hoge duurzame lijmkracht, kan noch uitdrogen noch bros worden, aangezien het green rubber, hars of oplosmiddelen bevat, neemt bouwbewegingen betrouwbaar en duurzaam op			
Opslagcapaciteit	onbeperkt			
Voorwaarde voor veilige hechting	De ondergrond moet droog, afgesloten, effen, stabiel, stof- en vetvrij zijn, en mag niet lijmafstotend zijn. Voor de verlijming de ondergrond en banen schoonmaken en ter plaatse een lijmtest uitvoeren.			
Kleur	wit			